

MT 8012




EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

FIBRA ARAMIDA ANTIDESGASTE
ANTI WEARING ARAMID PACKING



Hilos de aramida impregnados con grafito y PTFE son trenzadas para tomar una empaquetadura altamente resistente a los abrasivos sin rayar ejes. Posee altas resistencia mecánica y la resistencia química de la aramidas.

Yarns of aramide are impregnated with PTFE and graphite to obtain a special packing to seal abrasives and slurries without the wearing effect of aramids fibers.

			
t°C	-200+280		
p bar	350	250	30
v m/s	-	2	25
pH	2-12		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES						1/8" - 1 1/2"						± 10 %			
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	
77,58	34,50	19,50	13,10	8,70	6,50	5,20	4,50	3,10	2,00	1,65	1,90	0,98	0,79	0,55	

DATOS DE CONTACTO



EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

ESPECIALISTAS EN EL SELLAO DE FLUIDOS

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ESCANEA PARA SOLICITAR COTIZACIÓN

